

bas-relief

mutina + patricia urquiola

cloud bianco



garland bianco




patchwork bianco



code bianco







bas-relief sizes

design Patricia Urquiola 2010

production artisanal

material impasto di argille in gres porcellanato traflato - porcelain clays artisanally extruded

features questo materiale viene realizzato artigianalmente per cui le variazioni di colore, di tonalità e di dimensioni sono qualità intrinseche del manufatto - colour, shade and size variations are intrinsic properties of this hand made product

thickness 9mm

*misure nominali - nominal sizes

walls

sizes 18.54 * 7" .21"



patchwork

Le leggere differenze nel disegno tra pezzi dello stesso pattern sono volute per ottenere una posa mai ripetitiva. The slight differences in the pattern among the pieces are intentional to obtain a never repetitive laying effect.



garland



cloud

Le leggere differenze nel disegno tra pezzi dello stesso pattern sono volute per ottenere una posa mai ripetitiva. The slight differences in the pattern among the pieces are intentional to obtain a never repetitive laying effect.

floors + walls

sizes 26,8.18 * 10" .7"



code

V1

variazione uniforme

uniform variation

norma standard	caratteristiche features	valore prescritto value required		bas-relief
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E ≤ 3%		0,07%
ASTM C373				0,07%
ISO 10545/6	resistenza all'abrasione profonda deep scratch resistance	275 mm³ max		274,4 mm³
ASTM C501				
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration		resiste resistant
ASTM C484		unaffected		unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration		resiste resistant
ASTM C1026		unaffected		unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemical attacks	nessuna alterazione visibil no visible alteration		resiste resistant
ASTM C650		unaffected		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stains resistance	classe 3 min.		classe 5
DIN 51130 - 04	scivolosità anti-slip	valori medi 6° ÷ 10° 10° ÷ 19° 19° ÷ 27° 27° ÷ 35° >35°	R9 R10 R11 R12 R13	Code R11
BCRA D.M. NR. 236 DEL 14/06/89 ASTM 1028		>0,40		dry neolite Code 0,78µ wet neolite Code 0,72µ

formato size	pz·mq pcs·sqm	pz·scat. pcs·box	mq·scat. sqm·box	scat.·pal. box·pal.	kg·scat. kg·box	kg·pal. kg·pal.	mq·pal sqms·pal
18·54	10,29	10	0,97	45	19,20	864	43,65
26,8·18	20,73	20	0,97	45	18	810	43,65



CERAMICHE
&
DESIGN

CERAMICHE
MUTINA SRL
Via Ghiarola Nuova 16
41042 Fiorano MO
Italia
+ 39 0536 812800 T
+ 39 0536 812808 F
mutina.it

